

GEBRAUCHSANWEISUNG

CHEMOPAS ALU

Gelbchromatierung für Aluminium und -legierungen

Mit **CHEMOPAS ALU** lassen sich auf Aluminium oder Aluminiumlegierungen gelbe bis dunkelbraune Chromatschichten erzeugen.

Die erzielte Chromatschicht kann als End- oder als Zwischenbehandlung für einen nachfolgenden Anstrich verwendet werden.

Arbeitsbedingungen:

Ansatz pro 100 l Bad

3,0 - 5,0 l **CHEMOPAS ALU**

0,1 - 0,2 l Salpetersäure

Temperatur:

15 - 30°C

Behandlungszeit:

0,5 - 2,0 Minuten

pH-Wert:

1,8 - 2,1

Vorstehende Gebrauchsanweisung soll zu Ihrer Beratung dienen. Die Angaben entsprechen unseren Erfahrungswerten. Eine Haftung können wir nur in Bezug auf gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen, da eine vorschriftsmäßige Anwendung in Ihrem Haus nicht unserem Einfluß unterliegt.

CHEMOPAS ALU
Januar 1996