

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### CHEMOFIT BE 05

Beizentfetter für Stahl und Eisen (mischsauer)

CHEMOFIT BE 05

Artikelnummer: 10609

Der mischsaure Beizentfetter **CHEMOFIT BEIZENTFETTER 05** wird dort eingesetzt, wo Rost, Zunder oder ähnliche Verschmutzungen rationell und wirtschaftlich von Stahl und Eisen entfernt werden müssen.

**CHEMOFIT BEIZENTFETTER 05** wird als flüssiges Konzentrat geliefert.

#### Arbeitsbedingungen:

Ansatz pro 100 l Bad:

Salzsäure-Basis

Mischsäure-Basis

20 - 50 l Salzsäure techn.  
2 - 10 l **CHEMOFIT BE 05**  
Restmenge Wasser

10 - 15 l Schwefelsäure techn.  
3 - 8 l Salzsäure techn.  
5 - 10 l **CHEMOFIT BE 05**  
Restmenge Wasser

Temperatur: 25 - 80°C

Behandlungszeit: Bei längeren Beizzeiten und hohen Temperaturen empfehlen wir die Höchstkonzentration an **CHEMOFIT BEIZENTFETTER 05** einzusetzen, um einen Eisenangriff zu vermeiden.

Aufnahmefähigkeit: Bei einem Gehalt von 60 - 70 g Eisen pro Liter, sollte der Beizentfetter erneuert werden.

Behälter: Gummierte Stahlbehälter, Kunststoffbehälter mit Absaugvorrichtung.

Da im Beizentfetter **CHEMOFIT BEIZENTFETTER 05** gelöstes Eisen und Säuren vorhanden sind, müssen die entsprechenden Abwasservorschriften beachtet werden.

Vorstehende Gebrauchsanweisung soll zu Ihrer Beratung dienen. Die Angaben entsprechen unseren Erfahrungswerten. Eine Haftung können wir nur in bezug auf gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen, da eine vorschriftsmäßige Anwendung in Ihrem Haus nicht unserem Einfluß unterliegt.

**CHEMOFIT BEIZENTFETTER 05**  
Juni 2005