

GEBRAUCHSANWEISUNG

CHEMOFIT BE SPEZIAL

Beizentfetter für Stahl und Eisen (mischsauer)

CHEMOFIT BE SPEZIAL

Artikelnummer: 10605

Der mischsaure Beizentfetter **CHEMOFIT BE SPEZIAL** wird dort eingesetzt, wo Rost, Zunder oder ähnliche Verschmutzungen rationell und wirtschaftlich von Stahl und Eisen entfernt werden müssen.

CHEMOFIT BE SPEZIAL wird als flüssiges Konzentrat geliefert.

Arbeitsbedingungen:

Ansatz pro 100 l Bad:

Salzsäure-Basis

Mischsäure-Basis

20 - 50 l Salzsäure techn.

10 - 15 l Schwefelsäure techn.

2 - 10 l **CHEMOFIT BE SPEZIAL**

3 - 8 l Salzsäure techn.

Restmenge Wasser

5 - 10 l **CHEMOFIT BE SPEZIAL**

Restmenge Wasser

Temperatur: 25 - 80°C

Behandlungszeit: Bei längeren Beizzeiten und hohen Temperaturen empfehlen wir die Höchstkonzentration an **CHEMOFIT BE SPEZIAL** einzusetzen, um einen Eisenangriff zu vermeiden.

Aufnahmefähigkeit: Bei einem Gehalt von 60 - 70 g Eisen pro Liter, sollte der Beizentfetter erneuert werden.

Behälter: Gummierte Stahlbehälter, Kunststoffbehälter mit Absaugvorrichtung.

Da im Beizentfetter **CHEMOFIT BE SPEZIAL** gelöstes Eisen und Säuren vorhanden sind, müssen die entsprechenden Abwasservorschriften beachtet werden.

Vorstehende Gebrauchsanweisung soll zu Ihrer Beratung dienen. Die Angaben entsprechen unseren Erfahrungswerten. Eine Haftung können wir nur in bezug auf gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen, da eine vorschriftsmäßige Anwendung in Ihrem Haus nicht unserem Einfluß unterliegt.

CHEMOFIT BE SPEZIAL

Februar 1995